Datenblatt – Digital SK Bogen, Zeta brillantweiß, micro permanent, 100 gr. ungeschlitzt, 32 x 45 cm SB

1. Produktbeschreibung

Das Zeta selbstklebende Haftpapier überzeugt vor allem mit seiner außergewöhnlich hohen Qualität und modernen micro geprägten Oberfläche. Ein haptisches und optisches Highlight unter den Haftpapieren für den Digitaldruck.

2. Aufbau und technische Kenndaten

2.1 Vorderseite – Zeta Microprägung

Eigenschaft	Wert	Norm
Flächengewicht	100 g/m²	ISO 536
Dicke	115 µm	EN 20534

Bedruckbarkeit: Offsetdruck (konventionell & UV), Thermo-Reliefdruck, UV Trocknung, Öldrucklacke, UV-Lacke, Dispersionslacke sowie prägen, bohren und lochen

2.2 Klebstoff

Eigenschaft	Beschreibung
Typ	permanent, lösemittelfrei
Basis	Acrylat basiert
Anfassklebkraft (Tack)	10 N (FTM 9)

2.3 Trägerpapier – KRAFT weiß

Eigenschaft	Wert	Norm
Flächengewicht	87 g/m²	ISO 536
Dicke	86 µm	ISO 534
Zugfestigkeit MD	≥ 4,5 kN/m	ISO 1924
Zugfestigkeit CD	≥ 2,7 kN/m	ISO 1924

3. Leistungseigenschaften

Eigenschaft	Wert
Minim. Verarbeitungstemperatur	5 °C
Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Herstellung bei 20°C und 50 % r. F.

4. Anwendungshinweise

- Vor Einsatz sollten Hafttests unter realen Bedingungen durchgeführt werden.
- Hohe Temperatur/Feuchte können zu Klebstoffaustritt an den Rollenrändern führen.
- Für Laseranwendungen: manuelle Zuführung oder Bypass-Fach zur Vermeidung von Papierstau.
- Vor dem Druck Bogen auffächern, um elektrostatische Aufladung zu reduzieren.

5. Hinweis / Haftungsausschluss

Die Leistungsfähigkeit des Produkts ist stets unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen zu prüfen. Alle Angaben beruhen auf aktuellem Wissensstand und können ohne Ankündigung geändert werden. Der Anwender ist verantwortlich für gesetzliche Vorgaben, Eignungsprüfung und Markteinführung des Endprodukts.

Stand: November 2025